

SOLUTIONS POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



MIGHTY SPARKLE™ DIAMOND *Pro* 22

**ENDUIT DE FINITION POLYVALENT POUR PLANCHERS
À FAIBLE FRÉQUENCE D'ENTRETIEN**

- Formule à teneur en solides de 22 % pour l'obtention d'une brillance élevée initiale et constante
- Réagit bien au polissage à basse ou haute vitesse pour l'obtention d'une brillance et d'une durabilité optimales
- Conserve la brillance et la durabilité dans les utilisations à faible fréquence d'entretien
- Préparation à faible odeur pour une utilisation en tout temps



State®
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

MIGHTY SPARKLE™ DIAMOND Pro 22

ENDUIT DE FINITION DE PLANCHER POLYVALENT

La formule à teneur en solides de 22 % de Mighty Sparkle Diamond Pro 22 assure une brillance initiale constante et une durabilité supérieures dans les applications d'entretien périodique ou à faible fréquence. Dans les cas de nettoyage quotidien à la vadrouille ou à l'autolaveuse, Diamond Pro 22 résiste au frottement et au marquage qui permet une conservation de la brillance et la durabilité, représentant une économie de temps et de coût allouée à un entretien supplémentaire des planchers. Pour les installations qui effectuent des entretiens occasionnels de polissage à basse ou haute vitesse, Diamond Pro 22 offrira un rehaussement de la brillance et de la durabilité, prolongeant la vie du fini du plancher.

Diamond Pro 22 s'applique facilement à l'aide d'applicateurs de tout genre. Il s'utilise sur les revêtements de sol élastiques comme le vinyle, les carreaux de composite de vinyle, les carreaux d'asphalte, le caoutchouc et le linoléum. Ce produit peut également être utilisé sur les planchers en terrazzo. Diamond Pro 22 est une formule dégageant une faible odeur, permettant d'être appliquée durant les heures d'ouverture normales des installations.

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit.

1. Utilisation intérieure uniquement. Ne pas appliquer si la température du plancher est inférieure à 10 °C.
2. Décaper le plancher en utilisant un des produits décapants de State et en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.
3. Appliquer 3 à 5 couches minces au moyen d'un applicateur propre. Si un lustre plus élevé est désiré, appliquer des couches supplémentaires. Laisser sécher de 45 à 60 minutes entre les couches.

Remarque : Ce produit est un fini autoscellant. Cependant, si la surface du plancher est âgée, usée ou poreuse, une première application de 1 à 2 couches d'un enduit scellant de State rehaussera la brillance et le rendement à long terme.

COUVERTURE : 50 à 70 mètres carrés par litre selon la méthode d'application et la porosité du plancher.

EMBALLAGE

- 126245 Bouteille de 3,78 litres/caisse de 4
- 126246 Seau de 18 litres
- 126247 Baril de 75 litres
- 126322 Baril de 208 litres



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

ENTRETIEN

Mighty Sparkle Diamond Pro 22 est un enduit de finition requérant une faible fréquence d'entretien qui n'a pas besoin d'être poli périodiquement. Cependant, pour rehausser et restaurer l'apparence du fini, un équipement de polissage à basse vitesse ou haute vitesse peut être utilisé.

1. Nettoyer le plancher à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
2. Nettoyer le plancher en utilisant un des nettoyants neutres pour planchers de State en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette.
3. Dans le cas de polissage à basse vitesse, utiliser un rénovateur ou un produit de polissage vaporisé de State selon les instructions de l'étiquette ainsi que le tampon de polissage approprié.
4. Dans le cas de polissage à haute vitesse, utiliser un rénovateur de State selon les instructions de l'étiquette ainsi que le tampon de polissage approprié.

ENTRETIEN INTÉRIMAIRE

Mighty Sparkle Diamond Pro 22 peut être appliqué comme couche de finition finale sur des finis existants en polymère réticulé acrylique qui comprennent tous les autres finis de plancher de State. Pour effectuer un récurage et une nouvelle application d'enduit de finition, suivre les directives ci-dessous :

1. Nettoyer la surface à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai.
2. Effectuer un récurage profond en utilisant un des nettoyants récurants agissant en profondeur de State.
3. Au moyen d'un applicateur propre, appliquer 1 à 2 couches d'enduit de finition Diamond Pro 22.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : blanche émulsion laiteuse

Odeur : typique, mais faible

pH : 7,5 à 8,5

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT : minimum 0,5 (ASTM D2047)

TENEUR EN SOLIDES : 22 %

TYPE DE POLYMÈRE : acrylique modifié

