

Solutions D'ENDUISAGE



DEFENDER

PEINTURE POUR TRAITEMENT DE LA
ROUILLE/APPRÊT DE PEINTURE/ENDUIT POLYMÈRE

- Stoppe complètement la rouille; ne se limite pas à la couvrir
- Prépare les surfaces rouillées pour la peinture
- Laisse une couche hydrofuge pour la protection des surfaces métalliques



State[®]
Since 1911

CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]



PEINTURE POUR TRAITEMENT DE LA ROUILLE/APPRÊT DE PEINTURE/ENDUIT POLYMÈRE

STOPPE LA PROGRESSION DE LA ROUILLE

Defender II n'est pas un produit de camouflage. Il bloque l'évolution de la rouille et arrête la détérioration du métal. Defender II réagit chimiquement avec la rouille dès son application sur une surface en métal ou en fer rouillée et transforme la rouille en un composant métallique organique. La rouille présente est convertie en une surface noire et ferme qui prévient la formation potentielle de rouille. Defender II laisse un enduit polymère hydrofuge qui étanchéifie contre l'oxygène et l'humidité.

PRÉPARATION EN UNE SEULE ÉTAPE

Il s'agit d'un traitement ainsi que d'un apprêt. C'est tout ce qui est nécessaire pour la préparation de la peinture d'une surface rouillée. Il suffit d'utiliser une brosse métallique pour déloger les écailles de peinture, d'éliminer la graisse et la saleté, puis d'appliquer le produit.

NETTOYAGE FACILE ET RAPIDE

Les accessoires utilisés pour l'application de Defender II se nettoient à l'eau et au détergent. Le nettoyage ne requiert aucun trempage ni de diluant à peinture à base de solvant fort.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter et mélanger le contenant avant son utilisation. Appliquer uniquement quand la température se situe entre 15 °C et 38 °C.

SUR LE MÉTAL ROUILLÉ

Defender II est un apprêt pour le métal et non une peinture. Il n'est pas nécessaire d'éliminer la rouille; il suffit de retirer les écailles de l'ancienne peinture. Pour des résultats optimaux, nettoyer la surface avec un produit comme State 999® et rincer à l'eau propre. Appliquer Defender II à pleine concentration à l'aide d'une brosse. Laisser sécher toute la nuit. Appliquer une deuxième couche de Defender II ou une couche de finition de peinture. Aux endroits où la présence de rouille est très prononcée, deux couches de Defender II peuvent être nécessaires pour une pénétration en profondeur et un recouvrement adéquat de la surface.

Pour une efficacité d'utilisation à l'extérieur et un rendement optimal à l'intérieur, une couche de finition de peinture devrait être appliquée. Une période de séchage de 24 h est requise avant d'appliquer une couche de finition.

Nettoyer les brosses à l'eau. Éviter le débordement sur les zones adjacentes. En cas d'éclaboussures, rincer à l'eau.

SUR LE MÉTAL NEUF :

Pour les nouvelles surfaces galvanisées, en aluminium ou ferreuses, deux couches de Defender II sont requises. Suivre les directives ci-dessus pour une procédure d'application adéquate. Des couches de peinture peuvent être appliquées comme enduit de finition après l'application de Defender II. S'assurer de respecter la durée de séchage appropriée entre les applications.

REMARQUE : Ne pas utiliser sur les surfaces qui sont continuellement immergées dans l'eau.

Veillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT : émulsion laiteuse

COULEUR : blanc cassé

pH : 2,0

TENEUR EN MATIÈRES SOLIDES : 35 %

POINT ÉCLAIR : > 93 °C (vase clos Tag).

COUVERTURE : Environ 15 m² par litre (600 p² par gallon)

FACILITÉ D'ÉLIMINATION : Defender II peut être éliminé par l'utilisation du décapant Floor Wizard^{MC} High Performance Stripper ou d'un nettoyant concentré à forte teneur alcaline. Si une peinture est utilisée en couche de finition, PGR doit être utilisé pour éliminer les couches.

TEMPÉRATURES D'UTILISATION : entre 15 °C et 38 °C.

DURÉE DE SÉCHAGE AVANT APPLICATION DE PEINTURE : 24 heures

MÉTHODES D'APPLICATION : à l'aide d'une brosse ou d'un équipement de pulvérisation

PROTECTION CONTRE LA CORROSION À L'INTÉRIEUR : excellente

PROTECTION CONTRE LA CORROSION À L'EXTÉRIEUR : excellente

DURÉE DE CONSERVATION : au moins un an

EMBALLAGE

123801	Baril de 208 l
122485	Bouteille de 3,78 l/caisse de 4
122483	Bouteille de 3,78 l/caisse de 12



State Industrial Products

5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada

6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513