



SOLUTIONS D'ENDUISAGE

CONVERTER COAT

CONVERTISSEUR DE ROUILLE EN AÉROSOL



- Étanchéifie les surfaces afin de prévenir la formation de rouille et de corrosion
- Convertit la rouille en un enduit polymère noir
- Neutralise la rouille présente

State[®]
Since 1911

stateindustrial.com

Care For Work Environments[®]



CONVERTISSEUR DE ROUILLE EN AÉROSOL

APERÇU DU PRODUIT :

FREINE LA ROUILLE DÉJÀ EN COURS

Cette formule unique neutralise efficacement la rouille déjà présente et la convertit en enduit polymère de protection noir

PRÉVIENT LA FORMATION DE NOUVELLE ROUILLE

Une fois sec, ce revêtement organique noir étanchéifie contre l'humidité et l'oxygène causant la rouille, assurant une surface exempte de rouille à long terme.

RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES

Le fini robuste de Converter Coat aide à protéger contre les effets de la pluie, du grésil, de la neige, du vent, de l'humidité, du sel, des pluies acides, du smog et de tout autre facteur de corrosion.

APPLICATION FACILE

Il ne requiert pas d'application au pinceau, au rouleau ou par trempage. Il suffit de retirer les écailles de rouille à l'aide d'une brosse et de pulvériser la zone à traiter avec Converter Coat. Le fini noir et lisse de Converter Coat est prêt à être peint, évitant toute préparation fastidieuse de la surface.

MODE D'EMPLOI :

Il n'est pas nécessaire d'éliminer toute la rouille avant d'appliquer Converter Coat. Il suffit de retirer les écailles de rouille et de peinture à l'aide d'une brosse métallique avant de l'appliquer. Pour des résultats optimaux, nettoyer la surface de métal avec un produit comme State 999® avant d'appliquer Converter Coat, afin d'éliminer de la surface les contaminants comme la graisse, l'huile ou la cire. S'assurer que la surface soit sèche et complètement exempte d'eau.

Bien agiter l'aérosol et le tenir de 25 à 30 cm de la surface à enduire. Pulvériser Converter Coat en effectuant des traits uniformes sur la surface. Converter Coat peut initialement paraître blanc, mais il deviendra noir dès qu'il entrera en réaction avec la surface rouillée pour former une couche de protection.

Pour un rendement optimal, appliquer à des températures entre 10 °C et 35 °C. Laisser sécher de 3 à 5 minutes entre les applications. L'application de deux couches est recommandée. Laisser reposer 48 heures avant toute application de peinture sur la surface.

Inverser la position du contenant et pulvériser à quelques reprises pour vidanger la buse et prévenir son obstruction après chaque utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES :

ASPECT : enduit transparent - devenant noir au contact de la rouille

COULEUR : noir sur le métal rouillé

ODEUR : solvant

COMPOSITION : acrylique

APPLICATION D'UNE COUCHE SUPPLÉMENTAIRE : après 3 à 5 minutes

DURÉE DE CONSERVATION : un an minimal

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

121925-12	Aérosol de 284 g/caisse de 12
121925-24	Aérosol de 284 g/caisse de 24

CONTACTEZ-NOUS

 stateindustrial.com

 support@stateindustrial.com

 1.866.747.2229

 5915 Landerbrook Drive, Mayfield Heights, OH 44124

